DÉGRAISSANT À FROID ET DÉGOUDRONNANT

Réf.**PN13**

1 - PROPRIETES

PN-13 est un dégraissant pour tout type de pièce mécanique et moteur.
Il s'utilise sur le ciment, la brique, les surfaces métalliques, et l'outillage. Il est sans effet sur les métaux et la peinture.
Il peut également s'employer comme dégoudronnant.
Il contient des agents mouillants, permettant une meilleure pénétration du goudron. PN-13 permet de nettoyer tous les matériaux en contact avec le goudron et l'asphalte.

2 - MODE D'EMPLOI

PN-13 s'utilise pur par pulvérisation, trempage, brossage.
Laisser agir quelques minutes, puis rincer au jet d'eau.

3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide limpide incolore
Densité	0,785 +/- 0.015
pH 1 %	Non miscible à l'eau
Stockage	Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Contient parmi d'autres composants (règlement CE 648/2004) :	- plus de 30% : hydrocarbure aliphatique. - moins de 5% : agent de surface non ionique.
Point éclair	35°C

4 - CONDITIONNEMENT

Carton de 4 x 5 L - Bidon 20 L

5 - PRECAUTIONS D'EMPLOI

Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°6210) : + 33 (0)3 83 22 50 50.
N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33(0)1 45 42 59 59.
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels.
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Fiche de données de sécurité disponible sur www.porzelack.fr
UTILISER DANS UN MILIEU AÉRÉ – Eviter tout contact avec la peau. Ne pas rejeter à l'égout.
Ce produit respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans la règlementation (CE) n°648/2004 relatif aux détergents.
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

N° de révision 10-12-12

Porzelack France S.A.S
2 Avenue Condorcet 91240 Saint Michel Sur Orge
Tél: +(33)9 53 39 06 25 - Fax: +(33)9 58 39 06 25
Courriel: info@porzelack.fr - www.porzelack.fr